

Produktbeskrivelse:

- Anvendelse Efterisolering af skrå tage
- Isolering Polyisocyanurat (PIR) med genbrugte råmaterialer
- Beklædning Gastæt aluminium flerlagsbelægning på top og bund
- Dimensioner 5400+1200 mm (funktionel 5400 x 1185 mm)
- Kantafslutning Fer og not på langside, lige kant på kortside

Tykkelse	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180
Rd værdi	1.35	1.80	2.25	2.70	3.15	3.60	4.05	4.50	5.00	5.45	6.35	6.80	7.25	8.15

Tekniske data:

Termisk ledningsevne λ D (EN 13165)	0.022 W/ (m.K)
Trykstyrke ved 10% deformation (EN 826)	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm)
Dimensionsstabilitet (EN 1604, 48h, 70°C ved 90% RV)	D (70,90) Class 3
Dimensionsstabilitet (EN 1604, 48h, -20°C)	D (-20,-) Class 1
Densitet (EN 1602)	± 32 kg/m ³
Dampdiffusionsmodstandstal for PIR-skummet (μ)	50-100
Brandklasse (EN 13501-1):	
-50 μ (30-50 mm):	D- s2, d0
-100 μ (60-100 mm):	C -s2, d0
-100 μ (60-100 mm) med aluminiums vinkelprofiler (End Use)	B -s2, d0
-100 μ (110-200 mm):	D -s2, d0
Lukkede celler (EN ISO 4590)	$\geq 90\%$

Certifikater:

CE	PU – EN13165 – T2 DS(70,90)3 – DS(-20,-)1 – CS(10/Y)150
DOP	No. 0504 – DOP – 2024/08/01
EFBD	Insu_Stucco-0504
ISDE	Efter anmodning